

SEALER

ACRYLIC SEALER

INTRODUCTION

ACRYLIC SEALER は純粋なアクリル樹脂により、耐久性、柔軟性と耐紫外線性を持つ、屋外展示できる耐候性を JESMONITE® AC100 に付与するーティング剤です。

刷毛やスプレーガンで塗布でき、マットな質感に上げることができます。

環境にもよりますが、6～10年毎の再コーティングで性能を維持することができます。

APPLICATION

まず、10～20%の水で希釈した ACRYLIC SEALER を下塗りとして塗布します。

これにより JESMONITE® 表面と上塗りとの接着性を向上させます。

下塗りをしっかり乾燥させてから原液の ACRYLIC SEALER を刷毛やローラー、スプレーガンなどで塗布してください。

※造形物の形状によって塗布する際に厚くなりすぎたり溜りができるようでしたら、なるべく薄く数回に分けて塗布してください。

※事前に造形物表面の汚れや油分を除去し、よく乾燥させてから作業してください。

ACRYLIC SEALER を水で希釈し、PIGMENTS で着色することで、サビ風の表現やアンティーク風汚しなど意匠性を付加することもできます。

注意事項

当ユーザーガイドで説明のある製品 Jesmonite AC100 (BASE, LIQUIDS)、Jesmonite AC200 (BASE, LIQUIDS)、Jesmonite AC730 (BASE, LIQUIDS)、Retarder (硬化遅延剤)、Thixotorpe (増粘剤)、Pigments (着色剤)、四軸ガラス繊維、Acrylic Sealer (表面保護剤)、Metal Filler (4種) につきましては、有機溶剤およびVOCは含まれておりませんが、全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。

使用する前には必ず事前に少量でテストを行ってください。

テストの際に呼吸器、目、肌に刺激・違和感を感じた場合は、必ず使用を中止してください。

JESMONITEベース（粉）を使用する際は、粉塵が発生しますのでマスクをご使用ください。

肌荒れやアレルギー等が起きる可能性がありますので、手袋/呼吸器保護マスク/目の保護ゴーグル等を適切にご使用ください。

素材および成型物はお子様手の届かないところで保管してください。

制作した成型物は食品が直接触れる用途には推奨いたしません。

制作した成型物は100℃を超える環境では使用しないでください。

免責事項

商品の細かい仕様・内容・パッケージデザインは予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください
商品自体、または商品の使用から生じたいかなる損害についても、弊社は一切責任を負うものではありません。

当ユーザーガイドの内容は経験に基づいた推奨情報であり、これらの条件と使用方法による成功を保証するものではありません。

輸入・販売：シィアンドビィ株式会社
〒606-8404 京都市左京区浄土寺下南田町7-1
問い合わせ先：support@jesmonite.jp